

Technische specificaties

Marmoleum voldoet aan de eisen van EN-ISO 24011.

Marmoleum Acoustic voldoet aan de eisen van EN 687.

Marmoleum Decibel voldoet aan de eisen van EN 686.



			Marmoleum Real/Fresco	Marmoleum Real/Fresco/ Vivace	Marmoleum Real	Marmoleum Real	Marmoleum Decibel	Marmoleum Acoustic
	Totale dikte	EN-ISO 24346	2,0 mm	2,5 mm	3,2 mm	4,0 mm	3,5 mm	4,0 mm
	Huishoudelijk gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23	Klasse 23
	Commercieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 32	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 34	Klasse 33	Klasse 33
	Industrieel gebruik	EN-ISO 10874	Klasse 41	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 43	Klasse 41	Klasse 41
	Rolbreedte	EN-ISO 24341	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m
	Rollengte	EN-ISO 24341	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m	≤ 32 m
	Indrukbestendigheid	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,15 mm	≤ 0,20 mm	≤ 0,30 mm	≤ 0,40 mm
	Geschikt voor bureaustoelen	EN 425	Geschikt voor bureaustoelen met zwenkwielen.					
	Kleurechtheid	EN-ISO 105-B02	Methode 3: blauwschaal minimaal 6.					
	Flexibiliteit	EN-ISO 24344	ø 30 mm	ø 40 mm	ø 50 mm	ø 60 mm	ø 40 mm	ø 60 mm
	Weerstand tegen chemicaliën	EN-ISO 26987	Bestand tegen verdunde zuren, oliën, vetten en conventionele oplosmiddelen. Niet bestand tegen langdurige inwerking van alkaliën.					
	Bacteriostatische eigenschappen		Marmoleum heeft bacteriostatische eigenschappen, zelfs tegen de MRSA bacterie. Dit wordt bevestigd door onafhankelijke laboratoria.					
	Weerstand tegen sigaretten	EN 1399	Vlekken als gevolg van uitgedrukte sigaretten kunnen worden verwijderd.					
	Slipweerstand	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9
	Contactgeluidsreductie	EN ISO 717-2	≤ 4 dB	≤ 5 dB	≤ 6 dB	≤ 7 dB	17 dB	14 dB
	Elektrische weerstand Marmoleum Ohmex	EN 1081	-	1-10 ⁶ < R1 < 1-10 ⁸ Ω statisch dissipatief	-	-	-	-
	Life Cycle Assessment		LCA is de basis voor het waarborgen van een minimale impact op het milieu.					
	Geschikt voor vloerverwarming		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Marmoleum voldoet aan de eisen van EN 14041								
	Brandgedrag	EN 13501-1	C _s -s1					
	Slipweerstand	EN 13893	DS: ≥ 0,30					
	Statische elektriciteit	EN 1815	< 2 kV					
	Warmtegeleidingscoëfficiënt	EN12524	0,17 W/m·K					

EN 14041

Indien u dit stalenboek niet meer nodig heeft, nemen wij het graag retour zie www.forbo-flooring.nl/retourstalenboek.



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel: (075) 647 78 80
Fax: (075) 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl



www.marmoleum.com/nl

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS